

ESPECIFICAÇÕES PEVEDRENO HD

DE	dem	dim	AA	CR	ri	OIT
65	66,0 ± 3,0	50,5 ± 1,0	114	≥6000	15	≥20
100	101,6 ± 3,0	85,5 ± 1,0	190		20	
160	160,0 ± 3,0	139,0 ± 1,5	206		35	
200	200,0 ± 3,0	175,0 ± 1,5	178		35	

LEGENDA

DE	Diâmetro Externo Nominal (mm)
dem	Diâmetro Externo Médio (mm)
dim	Diâmetro Interno Médio (mm)
OIT	Tempo de Indução Oxidativa (min)
AA	Área Total Aberta (cm ² /m)
CR	Classe de Rigidez (PA)
ri	Resistência ao Impacto (J)